



Hersteller: Linde Gas - Technische Gase und
Zubehör

CRONIGON® S3

- MAG Schweißen
- Für nichtrostende Stähle
- 3 % Sauerstoff / 97 % Argon

Flaschentyp	Art-Nr.
Kundenflasche 10l	7515
Kundenflasche 20l	7514
Kundenflasche 50l	7518
Leihflasche 10l	7519
Leihflasche 20l	7516
Leihflasche 50l	7517

CRONIGON® S3 - Prozessgas mit 3% Sauerstoffanteil

Prozessgas nach DIN EN ISO 14175: M13-
ArO-3.

Gas-Anwendungsbereiche:

- Beim MAG-Schweißen und Löten bewirkt der Sauerstoffzusatz einen feintropfigen Werkstoffübergang und durch die Herabsetzung der Oberflächenspannung eine flache Nahtgeometrie und kerbfreie Flankenerfassung

Geeignetes Schweißgut:

- Hochlegierter CrNi-Stahl (austenitisch, ferritisch und martensitisch) mit Massivdraht und Metallpulverfülldraht
- Ebenso geeignet für das MSG-Löten an verzinkten Blechen mit CuSi3-Lot

Wichtige Merkmale

- Ventilanschluss:
- Fülldruck 200 bar: W 21,80 x 1/14 nach DIN 477
- Fülldruck 300 bar: W 30 x 2 nach ISO 5145

Nr. 30
Loeschwei
EST 1981
RAL 6018

Loeschwei Schweißtechnik GmbH
Ziegeleistraße 17
5020 Salzburg
Leuchtendes Grün

Telefon: +43 662 876990
Mail: office@loeschwei.at
Web: www.loeschwei.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.